

CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT CONKRATOS BETON GÖRÜNÜMLÜ SON KAT KAPLAMA

ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint Conkratos iç ve dış cephelerde kullanılabilen, mala ile uygulanıp desen verilebilen brüt beton görünümüne sahip dekoratif, akrilik esaslı kullanıma hazır renkli sıvadır.

ÖZELLİKLERİ

Kullanıma hazırdır.

Suyu geçirmez ve suya dayanıklıdır.

Nefes alabilir.

Alkaliye dayanıklıdır.

Brüt beton görünümü verir.

Kolay uygulanabilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER VE YÜZEY HAZIRLIĞI

Nippon Paint Conkratos uygulanacak tüm yüzeyler ürünü taşıyabilecek durumda, düzgün, sağlam, temiz ve kuru ve yağdan tozdan arındırılmış olmalıdır. İç cephelerde beton ve sıva tarzı zeminlerde son kat ürün renginde renklendirilmiş Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı veya kaplama astarı ile astarlama yapıldıktan sonra Nippon Paint Conkratos uygulaması yapılabilir.

Saten alçı tarzında zayıf ve kolay deforme olabilecek yüzeylerde, Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar ile astarlandıktan sonra, yüzey üzerine Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı veya kaplama astarı ürünün rengine uygun renklendirilip uygulanır ve düzgün bir yüzey oluşturulur. Alçılı yüzeylerde Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar'ın üzerine belirtilen diğer astarlar daha iyi aderans oluşturmak için önerilmektedir.

Dış cephelerde beton veya çimento esaslı düzgün yüzeylerde direkt olarak Nippon Paint Silikonlu Dış Cephe Astarı veya Nippon Paint Akrilik Dış Cephe Astarı üzerine Nippon Paint Conkratos uygulanabilir. Çatlak yüzeylerde uygulama yapmadan önce, duvar çatlakları V şeklinde açılmalı ve uygun şekilde doldurularak tamir edilmelidir. Boardex vb. malzeme üzerinde kullanımında, ısı yalıtım levhası olmadan fileli sıva sistemi üzerine Conkratos kullanımında, kullanılan levhaların ek yerlerinin zamanla hareket ederek dış yüzeye kadar çıkan çatlaklar oluşabilir. Oluşabilecek bu sorunu

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



en aza indirmek için, donatı filesi olarak Capatect Panzer File üstüne uygulama tercih edilmelidir. Fileli sıva yapıldıktan sonra Nippon Paint Silikonlu Dış Cephe Astarı veya Nippon Paint Akrilik Dış Cephe Astarı üzerine Nippon Paint Conkratos uygulanabilir.

UYGULAMA

Ambalaj kapağı açıldığında düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile ürün iyice karıştırılmalı ve homojen hale getirilmelidir. Yüzey hazırlıkları tamamlandıktan sonra, ürün yüzey üzerine çelik mala yardımı ile düzgün bir şekilde sürülür.

Ürün içerisindeki tanecik kalınlığında bir film tabakası elde etmek için fazla malzeme yüzeyden sıyırma yöntemi ile alınır. Nippon Paint Conkratos yüzeye homojen bir şekilde dağıtıldıktan sonra istenilen desen görünümü elde etmek için plastik, poliüretan veya sert, düzgün bir sünger mala yardımı ile dairesel veya sekiz çizer hareketlerde desen verilir.

Desen verme aşamasında desen malası sık sık temizlenmelidir. İsteğe bağlı olarak desen aşamasından sonra daha düzgün bir yüzey elde etmek için, çelik mala ile yumuşak bir şekilde yüzeyde gezdirilir ve işlem tamamlanır. Aynı yüzeyde aynı şarj numaralı ürünler kullanılmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20 0C, %65 HR'de)

Dokunma Kuruması :1 saat

İkinci Kat Uygulama Yapılacaksa :6 saat

Son Kuruma :24 saat

SARFIYAT

Yüzey emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 900-1500 gr/m²'dir. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



**AMBALAJ**

25 KG, 10 KG (Sadece gri)

RENK

Gri-Agrega Beyaz-Ponza Yeşil-Aventurin

Bu teknik fy normal Őartlar altında laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar iin teknik personele danıŐınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin deđiŐtirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiđinde ürünlerin sađlık-güvenlik-taŐıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlarına uygunluk belgesine sahip Betek Boya ve Kimya San.A.Ő. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ő.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

