

CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT BREEZE

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, kumlu yapıda, parlak görünümlü, dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint İç Cephe Macunu uygulaması ile alt zemin hazırlığı yapılmış ve Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı uygulanmış iç cephe yüzeylere uygulanır.

UYGULAMA

Nippon Paint Breeze uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macunu ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Nippon Paint İç Cephe Macunu uygulandıktan 24 saat sonra yüzey zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve macunlu yüzey üzerine Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı rulo ile sürülmelidir. Zemin hazırlığında zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. Nippon Paint Breeze uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Uygulama yumuşak kıl yapısına sahip plastik boya kestirme fırçası ile seçilen desenin uygulama yöntemine göre yapılır. Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Nippon Paint Breeze kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltilmemelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

KUMLU METALİK DOKU UYGULAMA SEÇENEKLERİ

Alternatif 1 - Nippon Paint Breeze Diyagonal Desen: Nippon Paint Breeze, efekt fırçasına alındıktan sonra, üst köşeden başlanarak birbirine paralel ve birbirini takip eden çizgiler halinde yüzeye uygulanmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Alternatif 2 - Nippon Paint Breeze Dikey Çizgili Desen: Nippon Paint Breeze, efekt fırçasına alındıktan sonra, üstten başlanarak aşağı yukarı yönde birbirine paralel ve birbirini takip eden çizgiler halinde yüzeye uygulanmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Alternatif 3 - Nippon Paint Breeze Yatay Çizgili Desen: Nippon Paint Breeze, efekt fırçasına alındıktan sonra, üstten yatay olarak başlayıp, birbirine paralel ve birbirini takip eden çizgiler halinde yüzeye uygulanmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Alternatif 4 - Nippon Paint Breeze Karışık Desen: Nippon Paint Breeze, efekt fırçasına alındıktan sonra çarpı x, + veya yarım ay şeklinde üst köşeden başlanarak yüzeye uygulanmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

DİYAGONAL UYGULAMA



KARIŞIK UYGULAMA



İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Uygulama öncesi ürün çok iyi karıştırılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 30 dakika

Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 165-210 ml/m²'dir. 1 Litre ile tek katta 4,5-6 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L

Bu teknik f y normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar i in teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya  ıkacak hatalar  retici firmaya sorumluluk y klemez. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiđinde  r nlerin sađlık-g venlik-tařıma riskleri ve  nlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme G venlik Bilgi Formundan ulařabilirsiniz.

Bu  r n TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından  retilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ő.

Z mr teveler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

