



CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT CRACKLE (ÇATLATMA SIVISI)

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, özel reçine esaslı, üzerine uygulanacak boyayı çatlatarak antika görünümünü veren dekoratif ara kat çatlatma malzemesidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Crackle uygulaması için macunlu yüzey gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kağıdı yapılmış yüzeyler Nippon Paint iç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır.

UYGULAMA: Nippon Paint Crackle uygulanacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka Nippon Paint iç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra üzerine Nippon Paint iç Cephe Macun Astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır.

Nippon Paint iç Cephe Macun Astarı kuruduktan sonra, renklendirilmiş Nippon Paint Leona ince tüylü rulo ile uygulanır. Boya kuruduktan sonra uygulama yapılacak yüzeyin kenarları 0,5 cm'lik maskeleme bandı ile çevrilir. Üzerine Nippon Paint Crackle ince tüylü rulo yardımı ile yüzeye uygulanır ve maskeleme bantları sökülür.

Nippon Paint Crackle uygulandıktan 4 saat sonra seçilen farklı renkteki Nippon Paint Leona ince tüylü rulo ile uygulanır. Yapılan uygulamalarda fazla tarama yapılmamalı, çatlamaya başlayan yüzeyde kesinlikle oynanmamalıdır. Çatlama başladıktan sonra yapılacak tarama oluşacak desenin bozulmasına sebep olacaktır.

• + 10°C ile +35°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Şeffaf

Yoğunluk: 1,00 ± 0,05 g/ml

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

İkinci kat uygulama: 4 saat

Tam kuruma: 24 saat

PARLAKLIK: İpek Mat.

SARFIYAT

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 1 L ile tek katta ortalama 7-10 m² alan boyanabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ:

2.5 L, 1.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

